



CAOLINES LAPIEDRA

FICHA DE CARACTERISTICAS

PRODUCTO: ARENA DE SILICE A.F.A. 45

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

ANALISIS GRANULOMETRICO

LUZ MALLA (mm) % RETENCION							
1,4	1	0,8	0,7	0,5	0.2	0.1	0.06
5.1	24,85	26,4	9,85	26,9	5,5	0.1	0

ANALISIS QUIMICO

I. T. C. Fluorescencia Rayos X

SiO ₂ .	98'6 %
Al ₂ O ₃ .	0'53%
Fe ₂ O ₃ .	0'03%
CaO.	0'08%
MgO.	<0'02%
Na ₂ O	<0'05%
K ₂ O.	0'45%
TiO ₂ .	0'01%
Pérdida por calcinación a 1000°C.	0'15%