



## **ARCILLA VILLAR F3 CARBONATICA**

<b>CARBONATOS</b>	7,8
<b>PERDIDA POR CALCINACION</b>	6´6
<b>CONTRACCION A 1.115°C</b>	2,88
<b>RECHAZO A 63MICRAS</b>	8,45
<b>PLASTICIDAD</b>	20,2