



FICHA DE CARACTERISTICAS

PRODUCTO: ARENA FELDESPATICA 50 / 200 μ m

- ANALISIS QUIMICO

I.T.C. Fluorescencia de Rayos X

SiO ₂	87'34%
Al ₂ O ₃	5'82%
Fe ₂ O ₃	0'16%
CaO.	0'57%
MgO.	0'01%
K ₂ O.	3'60%
TiO ₂	0'07%
P. Fuego.	0'25%

- ANALISIS GRANULOMETRICO

I.T.C. Difracción Laser .MALVERN

Diámetro D (μ)	% Partículas < D
150	94
100	80
45	36